

PRODUKTDATABLAD

SikaBond®-530

TRÄLIM SOMMARTYP KLASS D2 FÖR ANVÄNDNING INOMHUS

PRODUKTBESKRIVNING

Formaldehydfritt termoplastiskt lim på PVAc-bas med kort öppentid och hög draghållfasthet.

ANVÄNDNING

SikaBond®-530 är ett snabbtorkande termoplastiskt lim på PVAc-bas med hög draghållfasthet. Limmet är idealiskt till allt trä inomhus som t ex block, fog, tapplimningar (stolsben mm). Skarvlimning av virke, montering och kantlistning av trä

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Kort presstid
- God värmeresistens
- Väldigt god vidhäftning mot hårda- och exotiska träslag
- Lång lagringstid
- Hård limfog

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

DIN EN 204/205 class D2.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Dispersionslim av PVAc typ
Förpackning	250 & 750 ml flaska
Färg	Vit innan utorkning sedan transparent.
Hållbarhet	Min. 12 månader i väl tillsluten förpackning. Skyddas mot frost
Lagringsförhållanden	SikaBond®-530 should be stored in a dry place at 10-20°C,
Densitet	▪ ca: 1,1 l/kg ▪ viskositet ca: 12000 mPas
Torrhalt (volym)	ca: 45%
Termiskt motstånd	-30°C till +80°C

Servicetemperatur	som lägst +10°C
Förbrukning	ca: 0,2 l/m ²
Öppentid	ca: 10 min./+20°C
Ihoppresningstid	5-10 min vid +20°C - jämnt, hyvlat trä. Trä med tät fiberstruktur eller spänningar kräver fördubblad presstid

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
SikaBond®-530
Oktober 2018, Version 01.01
020513030000000002

SikaBond-530-sv-SE-(10-2018)-1-1.pdf